SEKURIT LITEP MO

GRASA A BASE DE LITIO CON BISULFURO DE MOLIBDENO

Esta grasa esta fabricada con aceites vírgenes de la más alta calidad y espesante a base de jabón de litio, así como aditivada con extrema presión y elaborada para obtener una gran funcionalidad en condiciones severas de trabajo.

VENTAJAS:

- *LUBRICACIÓN SÓLIDA la protección moly dada por el bisulfuro de molibdeno nos garantiza una lubricidad en severas cargas incluyendo choque metal-metal.*
  Con la lubricación moly tendremos protección contra la fricción y el engarrotamiento de las piezas metálicas lubricadas.
- *Especialmente diseñada para lubricar dispositivos que trabajan a velocidades altas.*
- *Soporta temperaturas de trabajo hasta de 150ºC.*
- *Alta resistencia al corte de película con lo que se asegura una buena operación en condiciones severas de velocidad, carga pesada de choque o temperatura.*
- *Buena protección contra la herrumbre y la corrosión, eliminando daños por humedad a los sistemas lubricados.*
- *Muy resistente a la oxidación aun en periodos prolongados de trabajo en condiciones severas.*
- *No produce carbón, por lo que alarga los periodos de lubricación y la vida del equipo.*
- *Gran resistencia a la estabilidad mecánica asegurando la consistencia de la grasa y su estructura después de trabajo fuerte, calentamiento y enfriamientos repetitivos.*
- *Excelente resistencia al lavado por agua.*

APLICACIONES:

Por sus características de formulación esta grasa puede ser utilizada en condiciones severas de trabajo donde se requiera extrema presión + lubricación sólida como puede ser en quintas ruedas de camiones de carga, baleros sometidos a mucha presión. La sekurit litep mo es una grasa de gran versatilidad por lo que puede ser utilizada como una grasa multipropósitos asegurando mayor vida su maquinaria que con una grasa convencional.

CARACTERISTICAS	GRADO NLGI 1	GRADO NLGI 2	GRADO NLGI 3
TIPO DE JABON	LITIO	LITIO	LITIO
PENETRACION 60X	318	282	245
PENETRACION 10MIL GOLPES	315	282	249
EP 4 BOLAS CARGA DE SOLDADO	>=250KG	>=250KG	>=250KG
CORROSION AL COBRE	PASA	PASA	PASA
ESTABILIDAD A LA OXIDACION PSI	6	6	5
HERRUMBRE	PASA	PASA	PASA
PUNTO DE GOTEOºC	184	185	187
RANGO UTIL DE APLICACIÓN ºC	-5 A 110	-5 A 110	-5 A 110
COLOR	NEGRO MOLY	NEGRO MOLY	NEGRO MOLY
LAVADO POR AGUA 80ºC	3	3	3
BOMBEABILIDAD	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
ADHESIVIDAD	BUENA	BUENA	BUENA

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.

PRESENTACIÓN: 3,5 KG., 15 KG., 180 KG. Y Granel

INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.: 33 3601-0795 y 33 3601-03-01